



JA-18007

الجزيرة فيلفيت

الوصف:

دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة ذو تأثير خاص صمم بحيث يعطي الشكل المخملي الفخم ، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية النقية .

الخصائص:

يتميز دهان "الجزيرة فيلفيت " بالخصائص التالية:

- مقاومة جيدة للغسيل
- ثباتية جيدة في اللون.
- عالي المتانة، قوي الالتصاق.
- يعطي الشكل المخملي الفخم .
- سهل الاستخدام .

الاستخدام:

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية و الجبسية و الطوب الفخاري بعد تجهيزها بالشكل الصحيح وفوق " الجزيرة فيلفيت بيس كوت".

الخصائص الفيزيائية:

شكل الميتاليك اللامع.	المظهر:
ينتج بألوان معتمدة في كتالوج المنتج.	اللون:
٠.٠٣±١.٠٣ عند درجة حرارة ٣٠°م، ASTM D-1475.	الثقل النوعي:
٣±٧٥ وحدة كربس عند درجة حرارة ٣٠±٢°م، ASTM D-562.	اللزوجة:
٢٤.٤٠ %، ASTM D-5201.	الحجم الصلب:
معدل الانتشار النظري ١٢-١٥م ^٢ /لتر عند سماكة طبقة جافة ٣٠-٤٠مايكرون.	معدل الانتشار:
اجتياز، ٣ دورات، ASTM D-2243.	الاستقرار للتجمد:
اجتياز، ٤٩ يوماً عند درجة حرارة ٥٠°م.	الاستقرار للحرارة:

(١٥ - ٢٠) دقيقة.	- الجفاف السطحي	زمن الجفاف:
٢٤ ساعة.	- الجفاف التام	
٤٨ ساعة.	- الجفاف الصلب	

أدوات التطبيق:

- القماش القطني .
- الرول البلاستيكي الخاص الذي يعطي أشكال ديكورية مختلفة حسب الرسمة المحفورة عليه.
- أي أدوات أخرى تعطي الشكل المطلوب .

المخفف المقترح:

لا يخفف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

تنظيف الأدوات:

بالماء العذب.



إرشادات التطبيق:

إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف ، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة الكلي ريسيننتت برايمر " .

- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط .
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة و يترك حتى يجف تماماً .

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم و الأتربة و الشوائب .
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " و يترك ليحج ثم صنفرته ، و يطلى بمادة أساس " الجزيرة سي برايمر " .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع و غير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشينا خفيفاً .

- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم و ذلك حسب توصيات المصنع .
- طلاء طبقة واحدة من الأساس " الجزيرة برايمكس " أو " الجزيرة سي برايمر " ، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف .
- طلاء طبقة من المعجون " الجزيرة أوليو بوتى " أو " جازيموث فيلر " يترك ليحج جفافاً تاماً .

- طلاء طبقة أو طبقتين من " الجزيرة فيلفيت بيس كوت " و يترك ليحج جفافاً تاماً .

طلاء طبقة واحدة من دهان " الجزيرة فيلفيت " باللون المطلوب حسب كتالوج الألوان المعتمد للمنتج .

التعبئة:

عبوة بلاستيكية ١ لتر .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة:

١. يجب تقليب الدهان جيداً حتى يصبح متجانساً قبل الاستخدام.
٢. عدم الطلاء فوق السطوح الملوثة.
٣. يجب إزالة أي نوع من أنواع الدهانات القديمة من السطح و تنظيف السطح و تحضيره بشكل جيد.
٤. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية و بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٥. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.



JA-16012

الجزيرة مارمو

" الجزيرة مارمو " دهان مائي ديكوري عالي اللزوجة يعتمد في تصنيعه على مجموعة فعالة من مستحلب ستايرين أكريليك ونوع خاص من المواد المائلة، صمم خصيصاً للتطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية .

الوصف:

يتميز دهان " الجزيرة مارمو " بالخصائص التالية:

الخصائص:

- مظهر رخامي ممتاز.
- سهل الترميم.
- خصائص التصاقية جيدة جداً ومتانة عالية.
- ثباتية جيدة للون.

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية المجهزة بالجزيرة إيزي بوتي .

الاستخدام:

الخصائص الفيزيائية:

مظهر رخامي.
ينتج بألوان معتمدة في كتالوج الجزيرة مارمو.
ASTM D1475، 0.02 ± 1.48 عند درجة حرارة $35 \pm 2^\circ\text{C}$ ،
لزوجة عالية عند درجة حرارة $35 \pm 2^\circ\text{C}$ ، ASTM D562،
ASTM D2697، ٢٩ %،
السماعة المقترحة للطبقة الجافة ٦٥ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار النظري (٤.٥٠ - ٤.٥٠) م^٢/لتر (١٦٠.٤ - ١٨٠.٥ قدم^٢/جالون أمريكي) . (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء - من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).
يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماعة الطبقة وطبيعة السطح وأسلوب وأدوات التنفيذ.
اجتياز، ٣ دورات، ASTM D2243.
اجتياز، ٤٩ يوماً عند درجة حرارة 50°C .
اجتياز، ٧ أيام، ASTM D870.

المظهر:

اللون:

الثقل النوعي:

اللزوجة:

الحجم الصلب:

سماعة الطبقة:

معدل الانتشار:

الاستقرار للتجمد:

الاستقرار للحرارة:

مقاومة الماء:

(١٢ - ١٥) دقيقة.

الجفاف السطحي

(٢ - ٣) ساعات.

الجفاف التام

٢٤ ساعة.

الجفاف الصلب

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 .

زمن الجفاف:

المسطرين: النوع المقترح : نوع خاص.

أدوات التطبيق:

لا يخفف.

المخفف المقترح:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

نسبة التخفيف:

بالماء العذب.

تنظيف الأدوات:

إعداد الأسطح :

إرشادات التطبيق:



للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة الكلي ريسينتنت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسباً للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألقة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " ويترك ليحجف ثم صنفرته ، ويطلّى بمادة أساس " الجزيرة سي برايمر " .
- طلاء طبقة أو طبقتين من المعجون " الجزيرة إي زي بوتي " يترك ليحجف جفافاً تاماً.
- طلاء الطبقة الأولى من "الجزيرة مارمو " باستخدام المسطرين حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق " الجزيرة مارمو " يجب أن يكون باتجاه غير منتظم مع التغيير المستمر لزاوية الأداة المستخدمة في التطبيق، يترك مدة ٤٥ دقيقة ليحجف.
- طلاء طبقة ثانية من دهان "الجزيرة مارمو " بنفس الطريقة، مع إزالة كل الحواف بعناية.
- طلاء طبقة ثالثة من دهان "الجزيرة مارمو " وذلك بنفس طريقة الطبقة الثانية.
- بعد ١٠ دقائق من التطبيق يتم البدء بتلميع السطح باستخدام المسطرين أو قطعة قماش.

التعبئة:

عبوة بلاستيكية: جالون ٣.٦ لتر .
برميل: ١٨ لتر.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة:

١. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٢. عدم الطلاء فوق السطوح الملوثة .
٣. يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٤. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٥. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء وقت جفاف الدهان.
٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء،



وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.



JA-18006

الجزيرة سراب

الوصف: دهان مائي ديكوري يحتوي على ملونات ذات تأثير خاص صمم ببراعة ليعطي مظهر السراب بالألوان المتناغمة باختلاف زوايا الرؤية. يستخدم في التطبيقات الداخلية على المنتجات الديكورية المعتمدة لدى دهانات الجزيرة.

الخصائص: يتميز دهان "الجزيرة سراب" بالخصائص التالية:

- مقاوم للغسيل وثباتية عالية في اللون.
- مظهر السراب بالألوان المتناغمة باختلاف زوايا الرؤية.
- متانة عالية وقوة في الالتصاق.
- سهولة التطبيق.
- يعطي الطابع الفني الجميل.

الاستخدام: يستخدم في التطبيقات الداخلية كمؤثر خاص حيث يمكن تطبيقه على كل من منتج "الجزيرة مارمو" و"الجزيرة شامواه بيس كوت" و"الجزيرة روشن"، وكثير من المنتجات الأخرى ليعطي المظهر الديكوري.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر:** يعكس عدة ألوان باختلاف زوايا الرؤية.
اللون: ينتج بألوان معتمدة في كتالوج المنتج.
الثقل النوعي: 1.04 ± 0.02 عند درجة حرارة $20 \pm 3^\circ\text{C}$ ، ASTM D-1475.
اللزوجة: 1 ± 8 باسكال عند درجة حرارة $20 \pm 3^\circ\text{C}$ ، ASTM D-562.
الحجم الصلب: 24.30% ، ASTM D-5201.
معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري 6-8 م²/لتر (يعتمد على نوعية التطبيق).
الاستقرار للتجمد: اجتياز، 3 دورات، ASTM D-2243.
الاستقرار للحرارة: اجتياز، 49 يوماً عند درجة حرارة 50°C .
مقاومة الكيماويات: اجتياز، (المنظفات المنزلية) ASTM D-1308.
مقاومة الماء: اجتياز، 7 أيام، ASTM D-870.

- زمن الجفاف:**
- الجفاف السطحي (15 - 20) دقيقة.
 - الجفاف التام 24 ساعة.
 - الجفاف الصلب 48 ساعة.

أدوات التطبيق: يمكن استخدام الأدوات التالية:

- المكشطة.
- الفرشاة.
- الإسفنج.

المخفف المقترح: لا يخفف.

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام بدون تخفيف.



تنظيف الأدوات:	بالماء العذب.
إرشادات التطبيق:	<ul style="list-style-type: none">- بعد تطبيق أي من المنتجات الديكورية مثل "الجزيرة مارمو" أو "الجزيرة شامواه بيس كوت" أو "الجزيرة روشن" أو أي دهان آخر وجفافها تماماً.- تطبق طبقة رقيقة من منتج "الجزيرة سراب" على المنتج الديكوري.- يعطى الشكل الديكوري المؤثر بأدوات التطبيق الموصى بها.
التعبئة:	عبوة ١ لتر ، عبوة ٢٥٠ مل.
مدة التخزين:	ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.
تعليمات خاصة:	<ol style="list-style-type: none">١. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.٢. عدم الطلاء فوق السطوح المتسخة.٣. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.٤. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.
إرشادات السلامة:	يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.



JA-16017

الجزيرة خيال

الوصف: دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة، صمم خصيصا لإعطاء نماذج وتصاميم تشبه الشعب المرجانية التي تمتع النظر وتبعث الراحة.

الخصائص: يتميز دهان "الجزيرة خيال" بالخصائص التالية:

- مظهره يشبه الشعب المرجانية.
- يتوفر بعدة ألوان.
- يعطي إحساسا يقربك إلى الطبيعة.
- اختيارك للألوان يعكس رؤيتك للطبيعة.
- عالي المتانة، قوي الالتصاق.
- مقاومة جيدة للغسيل.

الاستخدام: يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجسبية فوق "الجزيرة خيال برايمر" للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومدخل البيوت الفخمة... إلخ

الخصائص

الفيزيائية:

المظهر:

اللون:

الثقل النوعي:

اللزوجة:

معدل الانتشار:

يشبه الشعب المرجانية.
ينتج بألوان معتمدة في كتالوج المنتج.
ASTM D1475، 0.03 ± 1.05 عند درجة حرارة 20 ± 30 م°،
عالي الكثافة .
معدل الانتشار النظري 5-7 م°/لتر لكل طبقة . (200-280.7 قدم²/جالون أمريكي)، (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).
اجتياز، 49 يوما عند درجة حرارة 50 م°.

الاستقرار للحرارة:

- الجفاف السطحي (15 - 20) دقيقة عند درجة حرارة من 25-35 م°.

- الجفاف التام 5 ساعات.

- الجفاف الصلب 24 ساعة.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 .

زمن

الجفاف:

الفرشاة: النوع المقترح : نوع خاص

السكين البلاستيكية: النوع المقترح: نوع خاص .

المخفف المقترح: لا يخفف.

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

تنظيف الأدوات: بالماء العذب.



إرشادات التطبيق: إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف ، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى
- للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة ألكلي ريسيننتت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسباً للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " ويترك ليحج ثم صنفرته ، ويطلى بمادة أساس " الجزيرة سي برايمر " .

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو "الجزيرة سي برايمر"، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء معجون "الجزيرة أوليو بوتي" أو "الجزيرة إيزي بوتي" يترك ليحج جفافاً تاماً.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة خيال برايمر" باستخدام الرول الناعم أو الرش حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة خيال بيس" ويجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول .
- يجب اختيار لون المنتج حسب لون " الجزيرة خيال برايمر"
- يتم تقليب علبة الدهان " الجزيرة خيال بيس" ثم يتم فتح غطاءها حيث يوضع المسحوق ويمزج جيداً حتى يتجانس اللون باستخدام أي أداة مزج.
- طلاء الدهان بطريقة الحركة التصالبية و تكون على شكل (X) باستخدام الفرشاة الخاصة.
- ثم يتم تنفيذ باستخدام السكين البلاستيكية الخاصة. بنفس الطريقة السابقة.

عبوة بلاستيكية: ٢.٥ لتر (سائل+مسحوق).

التعبئة:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

مدة التخزين:

١. لا يستخدم المنتج إلا مع " الجزيرة خيال برايمر" .
٢. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.

تعليمات

خاصة:



٣. عدم الطلاء فوق السطوح الملوثة.
٤. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٥. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء وقت جفاف الدهان.
٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.



JA-25017

الجزيرة روشن

الوصف:

طلاء مائي ديكوري ، عالي الجودة ، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من المستحلبات الأكريلكية النقية ، صمم خصيصا للتطبيقات الداخلية والخارجية .

الخصائص:

- يتميز طلاء " الجزيرة روشن " بالخصائص التالية:
- مظهر ديكوري يعطي أحادي متجانسة طولية أو عرضية وحسب الرغبة .
 - مقاومة ممتازة للمياه.
 - قوة الالتصاق والمتانة العالية.
 - سهل الاستخدام مما يتيح تطبيقه بتشكيلات حسب الرغبة.
 - يمتاز بخاصية قبول اي دهان ديكوري يطبق عليه.

الاستخدام:

يوصى باستخدامه للتصميمات الداخلية على السطوح الخرسانية والأسمنتية والجبس.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	طلاء يعطي أحادي متجانسة طولية وعرضية .
اللون:	ينتج باللون الأبيض.
الثقل النوعي:	1.04 ± 0.02 عند درجة حرارة 30 ± 2 °م، ASTM D1475.
اللزوجة:	1.48 ± 0.02 ميجاباسكال عند درجة حرارة 40 ± 2 °م ASTM D562 .
الحجم الصلب:	44.66 % ، ASTM D2697 .
سماكة الطبقة:	السماكة المقترحة للطبقة الجافة 200 مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري (2-2.5) م ² /لتر (80.2 - 100.3 قدم ² /جالون أمريكي) . (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها). يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وأسلوب وأدوات التنفيذ.
الاستقرار للتجمد:	اجتياز، 3 دورات ، ASTM D2243 .
الاستقرار للحرارة:	اجتياز، 49 يوما عند درجة حرارة 50 °م.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي	(12-15) دقيقة
- الجفاف التام	12 ساعة .
- الجفاف الصلب	48 ساعة.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 مع مراعاة الظروف الجوية المحيطة.

أدوات التطبيق:

- الرول الناعم.
- الادوات البلاستيكية الخاصة للتشكيل.

المخفف المقترح:

لا يخفف.



نسبة التخفيف:	لا يخفف، جاهز للاستخدام
تنظيف الأدوات:	بالماء العذب.
إرشادات التطبيق:	إعداد الأسطح:

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء "الجزيرة ألكلي ريسيستنت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسباً للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً.
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة كراك فيلر" ويترك ليحجف ثم صنفرته، ويطلق بمادة أساس "الجزيرة سي برايمر".
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو "الجزيرة سي برايمر"، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقة من "الجزيرة روشن" بالرول الناعم بالسماكة المناسبة.
- يتم تصميم الشكل المطلوب خلال ٥ - ١٠ دقائق بالأدوات الموصى بها، كي يكتمل التصميم المطلوب مع مراعاة الظروف المحيطة.
- يترك لفترة ٢٤ ساعة ليحجف ومن ثم يصنفر السطح قليلاً، ومن بعد ذلك تطبق طبقة رقيقة من الدهان الديكوري المختار للحصول على المظهر النهائي (إبراز التشكيل الديكوري).

التعبئة:	جالون أمريكي. برميل ١٨ لتر.
----------	--------------------------------

مدة التخزين:	ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.
--------------	---

تعليمات خاصة:	١. يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام. ٢. عدم الطلاء فوق السطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً. ٣. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين. ٤. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال. ٥. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء وقت جفاف الدهان. ٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.
---------------	---



إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال. من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير. ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.



JA-16008

الجزيرة شامواه

الوصف: دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على تمازج فريد لأنواع خاصة من المستحلبات الأكريليكية مع ملونات ذات تأثير خاص لإعطاء مظهر ديكوري جميل.

الخصائص: يتميز دهان "الجزيرة شامواه" بالخصائص التالية:

- مقاومة جيدة للغسيل وثبات في اللون.
- مظهر معدني ممتاز .
- متانة عالية، قوي الالتصاق.
- مظهر ديكوري جميل.
- إمكانية التصميم بأشكال متعددة حسب الرغبة.

الاستخدام: يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية فوق الجزيرة شامواه بيس كوت أو الجزيرة روشن .

الخصائص الفيزيائية:

لمعة خفيفة.	المظهر:
ينتج بألوان معتمدة في كتالوج المنتج.	اللون:
1.07 عند درجة حرارة $20 \pm 30^{\circ}\text{C}$ ، ASTM D1475.	الثقل النوعي:
2 ± 30 بوز عند درجة حرارة $20 \pm 30^{\circ}\text{C}$ ، ASTM D562.	اللزوجة:
27.20 %، ASTM D2697.	الحجم الصلب:
معدل الانتشار النظري $3 \text{ م}^3/\text{لتر}$ (121 قدم ³ /جالون أمريكي) عند السماكة الجافة 90 مايكرون. (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها). يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وأسلوب وأدوات التنفيذ.	معدل الانتشار:
اجتياز، 3 دورات، ASTM D2243.	الاستقرار للتجمد:
اجتياز، 49 يوما عند درجة حرارة 50°C .	الاستقرار للحرارة:
اجتياز (المنظفات المترلية)، ASTM D1308.	مقاومة الكيماويات:
اجتياز، 7 أيام، ASTM D870.	مقاومة الماء:

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (15 - 20) دقيقة.
 - الجفاف التام 24 ساعة.
 - الجفاف الصلب 48 ساعة.
- نتائج الاختبارات السابقة بموجب ASTM D5895.

أدوات التطبيق: الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم للطلاء

سكين المعجون: النوع المقترح: نوع خاص .

المخفف المقترح: لا يخفف.



نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

تنظيف الأدوات:

بالماء العذب.

إرشادات التطبيق:

إعداد الأسطح:

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف ، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة الكلي ريسينتت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسباً للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " ويترك ليحجف ثم صنفرته ، ويطلق بمادة أساس " الجزيرة سي برايمر " .

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو "الجزيرة سي برايمر"، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقة من المعجون " الجزيرة أوليو بوتي " يترك ليحجف جفافاً تاماً .
- طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة شامواه بيس كوت " حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحجف جفافاً تاماً ، أو طلاء "الجزيرة روشن" بعد الأساس مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من دهان "الجزيرة شامواه " بالرول و يترك مدة ٤-٦ ساعات ليحجف.
- طلاء طبقة ثانية من دهان "الجزيرة شامواه " بسكين المعجون أو المسطرين لتنفيذ التصميم المطلوب .
- يجب عمل التصميم المطلوب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ١٠ دقائق .

التعبئة:

عبوة بلاستيكية : جالون أمريكي .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.



تعليمات خاصة:

١. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٢. عدم الطلاء فوق السطوح الملوثة.
٣. يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٤. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية و بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٥. يجب توفير التهوية المناسبة خلال فترة الجفاف.
٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

الوصف: الجزيرة ابداع دهان ديكوري مطور بتكنولوجيا عالية, يعطي ألوان متموجة ومفعمة بمعاني جديدة للروعة.

الخصائص: يتميز دهان "الجزيرة ابداع" بالخصائص التالية:

- يتوفر بعدة ألوان.
- يعطي الجدران انطباع الاناقة والمظهر الاستثنائي.
- يخلق الفخامة والأجواء الخاصة في أماكن العيش.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- صلابة ممتازة.

الاستخدام: يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجسبية فوق "الجزيرة ابداع برايمر" للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة... إلخ

الخصائص الفيزيائية:

معدني.	المظهر:
حسب كتالوج المنتج.	اللون:
0.03 ± 1.05 عند درجة حرارة 20 ± 30 °م، ASTM D-1475.	الثقل النوعي:
صلب - لزج.	اللزوجة:
معدل الانتشار النظري 4-5 م ² /لتر لكل طبقة .	معدل الانتشار:
اجتياز، 49 يوما عند درجة حرارة 50 °م.	الاستقرار للحرارة:

زمن الجفاف: - الجفاف السطحي (15 - 20) دقيقة عند درجة حرارة من 25-35 °م .

- الجفاف التام 5 ساعات.
- الجفاف الصلب 24 ساعة.

أدوات التطبيق: الفرشاة: النوع المقترح : الموصى به.

المسطرين: النوع المقترح: الموصى به.

المخفف المقترح: لا يخفف.

نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري

- كما هو متعارف عليه جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف ، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار 7 أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة ألكلي ريسيستنت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح ثم يتم تنظيفه باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

-طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة و يترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إزالة تامة .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل "الجزيرة كراك فيلر" ويترك ليحجف ثم صنفرتة ، و يطلى بمادة أساس "الجزيرة سي برايمر".
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو "الجزيرة سي برايمر"، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقة أو طبقتين من معجون "الجزيرة ايزي بوتي" أو "الجزيرة أوليو بوتي" يترك بعدها ليحجف جفافاً تاماً .
- طلاء طبقتين من "الجزيرة ابداع برايمر" باستخدام الرول الناعم أو الرش حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة ابداع بيس" ويجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول .
- يجب اختيار لون المنتج حسب لون " الجزيرة ابداع برايمر" .
- يتم تقليب علبة الدهان "الجزيرة ابداع بيس" تقليباً جيداً.
- يوضع الملون (تونير) ببطء داخل علبة الدهان ويمزج جيداً حتى يتجانس اللون باستخدام أي أداة مزج مناسبة.
- طلاء الدهان بطريقة مائلة من الأعلى إلى الأسفل مع متابعة ملء الفراغات باستخدام الفرشاة الموصى بها.
- ثم يتم التنفيذ باستخدام المسطرين الخاص الموصى به على شكل حركة مائلة من الأعلى إلى الأسفل وذلك عندما يكون المنتج على وشك الجفاف.

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة:

1. لا يستخدم أي دهان آخر كأساس للمنتج بتاتا.
2. يجب الحذر عند تطبيق الدهان من ان المنتج منتشر بشكل متجانس على كافة السطح.
3. يجب التأكد من لزوجة الدهان قبل تنفيذه.
4. صلاحية المنتج ثلاثة أيام من بداية خلط الملون مع البيض يجب استخدام الدهان خلال هذه الفترة مع التأكد من أن اللزوجة مناسبة للتطبيق.
5. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
6. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8 %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.



JA-15010

الجزيرة جينز

الوصف: دهان مائي ديكوري يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك النقي ونوع خاص من المواد الملونة، صمم خصيصاً للتطبيقات الداخلية ليعطي شكل قماش الجيزر.

الخصائص: يتميز دهان "الجزيرة جيزر" بالخصائص التالية:

- مقاومة جيدة للغسيل.
- طبيعة المنتج وتقنية تطبيقه تعطيان شكلاً ديكورياً مميزاً بتصميم الجيزر.
- تقنية التطبيق تمنح منظراً جمالياً رائعاً.
- تعدد ألوانه يلي مختلف الأذواق.
- عالي المتانة، قوي الالتصاق.

الاستخدام: يستخدم كدهان ديكوري في التطبيقات الداخلية، على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجسسية، في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداحل البيوت الفخمة... إلخ.

الخصائص

الفيزيائية:

المظهر:

اللون:

الثقل النوعي:

اللزوجة:

الحجم الصلب:

معدل الانتشار:

الاستقرار للتجمد:

الاستقرار للحرارة:

مقاومة

الكيمائيات:

مقاومة الماء:

شكل الجيزر.

ينتج بألوان حسب كتالوج المنتج.

ASTM D1475، 0.02 ± 0.03 عند درجة حرارة $30 \pm 2^\circ\text{C}$.

ASTM D562، 3 ± 1.08 وحدة كربس عند درجة حرارة $30 \pm 2^\circ\text{C}$.

ASTM D2697، 27.24% .

معدل الانتشار النظري 7-8 م²/لتر للطبقتين. (280.2-320.8 قدم²/جالون أمريكي)

عند سماكة 35 مايكرون (لتجنب الهدر، يجب التأكد - عند الشراء- من كمية الدهان

المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

اجتياز، 3 دورات، ASTM D2243.

اجتياز، 49 يوماً عند درجة حرارة 50°C .

اجتياز (المنظفات الكيميائية)، ASTM D1308.

اجتياز، 7 أيام، ASTM D870.

(15 - 20) دقيقة.

12 ساعة.

48 ساعة.

- الجفاف السطحي

- الجفاف التام

- الجفاف الصلب

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895.

زمن الجفاف:

الرول : النوع الموصى به : الصفي الناعم القصير.

الفرشاة : النوع الموصى به : نوع خاص.

أدوات التطبيق:

لا يخفف.

المخفف المقترح:



نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

إرشادات التطبيق:

إعداد الأسطح:

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء "الجزيرة الكلي ريسيسنتت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسباً للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة كراك فيلر" ويترك ليحجف ثم صنفرته ، ويطلق بمادة أساس "الجزيرة سي برايمر".
- طلاء طبقة من المعجون "الجزيرة أوليو بوتي" وتتم صنفرة السطح بعد الجفاف.
- طلاء طبقتين من دهان "جزيتال سيمي جلوس" الأبيض ويترك ليحجف جفافاً تماماً.
- يقوم فني الدهان بطلاء طبقة واحدة من دهان "الجزيرة جيتز" برول كبير يتبعه مباشرة قيام الآخر بتنفيذ خطوط عمودية بفرشاة مخصصة للتصميم ثم يترك مدة ٢٤ ساعة ليحجف.
- طلاء طبقة ثانية من دهان "الجزيرة جيتز" برول كبير يتبعه تنفيذ خطوط أفقية بفرشاة مخصصة للتصميم مع ملاحظة تنفيذ هذه الطبقة مثل الطبقة الأولى.

ملاحظات:

- يمكن طلاء المنتج بكل سهولة في الظروف الجوية الطبيعية للمساحات الصغيرة مثل (١X١) م^٢.
- يمكن طلاء المنتج بكل سهولة عند درجة حرارة أقل من ٣٥°م - حرارة الجو المحيط - و في مساحة لا تتجاوز (٦X٤) م^٢.
- لدى طلاء المنتج في المساحات الكبيرة عند درجة حرارة أكثر من ٣٥°م تظهر خطوط توصيل (لا ينصح).
- عند الرغبة في الحصول على خطوط مستقيمة يفضل استخدام أداة مناسبة للتنفيذ (قده مثلاً...).
- لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بقسم الدعم الفني.



التعبئة:

جالون أمريكي.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة:

١. يجب مزج الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٢. عدم الطلاء فوق السطوح الملوثة.
٣. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٤. يجب توفير التهوية المناسبة خلال فترة الجفاف.
٥. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠^oم، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.
٦. يجب أن يتمتع الدهانون بخبرة ومهارة في تطبيق المنتج.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية، وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء التطبيق، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.