

المواد المستخدمة في أعمال البناء

الهدف

أن يتعرف المتدرب على المواد المستخدمة في أعمال البناء وأقسامها

www.concour.hooxs.com

تنقسم المواد المستخدمة في أعمال المبني إلى قسمين

١) المواد والخامات الطبيعية مثل (المياه ، الرمل)

www.concour.on.ma

1. المياه :

المياه عنصر أساسى في أعمال الإنشاء في مختلف أنواعه سواء في تصنيع المواد المصنعة أو تجهيز المونة المستخدمة في أعمال البناء والخرسانة .

• يجب أن تطبق الشروط الآتية على المياه المستعملة في خلط المونة :

أ) أن تكون عذبة وخالية من الأملاح .

ب) أن تكون خالية من الأحماض والكتائبات الحية . وكذلك المواد العضوية والمخلفات .

ج) أن تكون خالية من الزيوت والمواد الدهنية .

• للتعرف على مدى صلاحية المياه في الموقع تجرى بعض الاختبارات الابتدائية منها :

أ) اختبار اللون :

يجب أن يكون لونها شفاف وخالي من الأتربة والمواد العضوية .

أ) اختبار الترسيب :

وهو اختبار يجرى بواسطة وضع عينة صغيرة من المياه في إناء شفاف يترك لفترة بعد ذلك ينظر إلى قاع الإناء أن كان هناك مواد مترسبة من عدمه .

ج) اختبار الطعم ورائحة :

يجب أن تكون المياه ليس لها رائحة ولا طعم وليس بها أي نسبة أملاح .

ب) الرمل (البطحة) :

يمثل الرمل (الركام الرفيع) الجزء الخامل في تكوين المونة ، ويعمل على ملء الفراغات بين مكونات المونة .

• ينقسم الرمل إلى

أ) رمل رفيع فهو ما كان قطره ١مم

ب) رمل خشن وهو ما كان قطره ١:٣مم .

ب) المواد والخامات المصنعة (الإسمنت ، الجير)

1. الأسمنت :

يعتبر الأسمنت هو العنصر الرئيس لتركيب المونة لأعمال البناء أو لأعمال البياض الداخلي أو الخارجي .

• الخصائص العامة للإسمنت :

كلما زادت نعومة الأسمنت تزيد سرعة التصلد وتزيد مقاومته لتحمل القوى المختلفة سواء ضغط أو شد . كذلك تزيد مقاومته للعوامل الجوية . بحيث كلما زادت درجة نعومة الإسمنت تتمكن حبيباته من تغطية المسطح الخارجي لحبات الرمل والزلط في الخلطة .

الكثافة النعوميّة للإسمنت الصناعي 3.15 للإسمنت الطازة 3.08 للإسمنت المخزون بعد شهر وتصل إلى 3.00 للإسمنت المخزون أكثر من شهر .

www.concour.on.ma

(1) الإسمنت البورتلاندي :

يعتبر أكثر أنواع الإسمنت استخداماً . ويستخدم في جميع أعمال الخرسانة العادي والمسلح وسابقة الإجهاد كما يستخدم في أعمال البياض وإنشاء طرق المطارات .

وزمن الشك الابتدائي : لهذا النوع 45 دقيقة والشك النهائي بعد 10 ساعات .

(2) الإسمنت البورتلاندي سريع التصلد (سوير كريت) :

يستخدم هذا النوع عندما تحتاج ظروف العمل إلى سرعة الإنجاز حيث يمكن فك الدعائم والشادات واستخدامها مرة أخرى بعد تعاوٍل ربع المدة التي يحتاج إليها الإسمنت العادي ويعرض في الأسواق شكا ير مرسوم عليها الأهرامات بلون أحمر

(3) الإسمنت المقاوم لمياه البحر (سى ووتر) :

يستخدم هذا النوع من الإسمنت في جميع المنشآت الخرسانية المعروضة لمياه البحر كأصنفه الموانى وحواجز الأمواج والقنوات البحرية كما يجب استخدامه في أساسات المباني في المناطق المعروضة لمياه الرشح الكبريتية .

(4) الإسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة (أسمنت لوهيت) :

يمتاز هذا النوع من الإسمنت بعدم توليد درجة حرارة مرتفعة أثناء عملية الشك وهو ضروري للاستخدام في كل المنشآت التي تتطلب صب كتل خرسانية ضخمة كالخزانات والسدود لأنه يتحول دون الشروخ أو الشقوق والتي قد تحدث في عملية الشك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية الشك .

(5) الإسمنت البورتلاندي الحديدي 35 : ويصنع من مخلوط الإسمنت البورتلاندي العادي وخبث الفرن العالي المحبب . ومن مميزاته أن يقاوم مياه البحر والبكتيريات كما أن درجة حرارة تفاعله أثناء الشك منخفضة كما أنه يمتاز بمقاومة عالية

(6) الإسمنت البورتلاندي عالي المقاومة (ذو الفحومة 4100) :

يستخدم هذا النوع للإنشاءات الخرسانية ذات الطابع الخاص وسابقة الإجهاد المستعملة في إنشاء الكباري أو تصنيع الفلنكات الخرسانية .

7) إسمنت الكرنك :

يصنع بطحنة كلكر الإسمنت البورتلاندي العادي مع حوالي 30% من مواد أخرى غير فعالة مثل الرمل والحجر الجيري والبازلت . ويتميز هذا النوع بأن زمن الشك الابتدائي له من 2 إلى 6 ساعات والنهائي بعد ساعتين من الابتدائي . ويستخدم في أعمال المبني والبياض الداخلي والخارجي .

8) الإسمنت الأبيض الملون :

يتكون من نفس المواد التي يتكون منها الإسمنت البورتلاندي العادي وله نفس خصائصه . ويستخدم هذا النوع في البياض الخارجي خاصة في طبقة الظهارة وكذلك يستخدم في صناعة البلاط والأرضيات التراثية والكرانيش .

• زمن الشك الابتدائي والنهائي للإسمنت :

إذا خلط الإسمنت بالماء وترك ليجف فإنه يتصلب بعد حوالي 20 دقيقة نتيجة لوجود الجبس
(الشك الابتدائي)

وإضافة الرمل إلى المونة أو الخلط الإسمنتية أساسا حتى تصبح الخلطة مسامية فيتخللها الأكسجين الذي يتفاعل مع سلكات الكالسيوم (الشك النهائي) وهو تفاعل كيميائي بطيء وزمن الشك النهائي للخرسانة من 12:2 ساعة حسب نوع الأسمنت وكلما مضى الوقت كلما زادت الصلابة لاستمرار تفاعل الأوكسجين .
وتصل الخلطة إلى أقصى صلابة بعد حوالي 3أشهر .

• تشوين الأسمنت في الموقع :

يجب حماية الأسمنت من العوامل الجوية خاصة الأمطار والصقيع كذلك يجب حمايته من الرطوبة سواء المتسلرة بوضعه على طبالي خشبية من الأرض أو الموجودة في الجو بوضع غطاء مشمع وبصفة عامة يجب أن لا يستخدم الإسمنت الذي مضى على تاريخ إنتاجه أكثر من ستة أشهر أو إذا ظهر به كتل أو حبيبات متصلة أو أي نوع من الشوائب . كما في الشكل التالي

www.concour.hooxs.com



٢. الجير (نورة) :

• أنواع الجير

أ) الجير الحي (كسر رخام)

وهي المادة الناتجة من حرق الأحجار الجيرية الطبيعية عند درجات حرارة تتراوح ما بين 950 – 1050°C إذ يصبح الجير عندها قابلاً للتفكك تماماً عند إطفائه بالماء.

وينقسم الجير الحي إلى قسمين

جير حي دسم وجير حي غير دسم

ب) الجير المطفي (نورة)

هي المادة الناتجة من معالجة الجير الحي بإطفائه (إضافة الماء إليه) حيث يزداد حجمه نتيجة إضافة الماء.

وينتج عن ذلك حرارة عالية . لذلك يجب الاحتراس أثناء عملية الطفيفي .